


# RAMP™ Adhesion and Cure Promoter

## À utiliser avec le Buddy Rhodes Vertical Mix™



### Survol du produit

RAMP™ est un liquide polymère de basse viscosité développé spécifiquement pour être utilisé avec le béton sculptable Buddy Rhodes Vertical Mix™ afin d'améliorer l'adhérence et le durcissement. L'ajout de RAMP™ assure un durcissement adéquat du Vertical Mix et améliore les propriétés physiques globales. Il réduit également l'absorption d'eau et de sel et améliore considérablement la résistance au gel/dégel.

### Préparation

Ce produit a une durée de conservation limitée et doit être utilisé dès que possible. NE DOIT PAS GELER. Conserver et utiliser à température ambiante (73° F / 23° C). Utilisez ce produit dans un endroit bien ventilé et portez des manches longues et des gants en vinyle jetables.

### Utilisation comme agent d'adhésion

Appliquez une couche d'apprêt RAMP™ avant d'appliquer le béton Buddy Rhodes Vertical Mix™. Mélanger 100 parties de RAMP™ avec 100 parties d'eau (50/50). Appliquer sur toutes les surfaces à l'aide d'un pulvérisateur. Laisser devenir collant avant d'appliquer le Vertical Mix. Si l'apprêt sèche complètement, réappliquez et attendez que la surface soit collante avant de continuer.

### Utilisation comme agent de durcissement

Mélangez avec de l'eau propre le RAMP™ et le Buddy Rhodes Vertical Mix™ dans les proportions suivantes :

#### Guide Buddy Rhodes Vertical Mix™

	Buddy Rhodes Vertical Mix™	Buddy Rhodes RAMP™	Eau
<b>Au poids</b>	34 lb (15.4 kg) [100 Parties]	3 lb (1.36 kg) [8.82 Parties]	7.5 lb (3.4 kg) [22.06 Parties]
<b>Au volume</b>	1 sac de Vertical Mix	4.2on liquide. (1.24 l)	115on liquide (3.4 l)

**IMPORTANT:** Lire le bulletin technique du Buddy Rhodes Vertical Mix avant utilisation.

#### Ratio : RAMP™ / Buddy Rhodes Vertical Mix™

	Poids/Unité	Qté correspondante de Vertical Mix
<b>1-Gallon</b>	6.5 lb (2.95 kg)	2 sacs de Buddy Rhodes Vertical Mix™
<b>5-Gallon</b>	42.5 lb (19.28 kg)	13 sacs de Buddy Rhodes Vertical Mix™